



Fisa
TEHNICA

ANTICORIT RP 4107 S

Ulei de protectie fara solvent destinat protectiei tablelor laminate la rece.

Descriere

ANTICORIT RP 4107 S este un ulei de protectie contra coroziunii fara bariu. Ofera tablelor laminate la rece o excelenta protejare contra coroziunii in conditii de depozitare la adapost si prezinta rezultate bune la test de ceata salina si camera umeda.

ANTICORIT RP 4107 S nu curge (tixotrop) si asigura stabilitate optima a peliculei protectoare pe suprafetele verticale.

ANTICORIT RP 4107 S protejeaza piesele semi-finite stocate sub acoperis sau in timpul ciclului de transport atunci cand este nevoie si asigura o buna protectie si o buna degresare.

Un produs de viscozitate mai slaba (12 cst la 40°C), ANTICORIT RP 4107 LV este indicat pentru sectiile de spalare a tablelor sau foliilor in vederea eliminarii murdariei de pe acestea ,inainte de a fi puse in forme

Aplicare

ANTICORIT RP 4107 S poate fi folosit la calire , prin stropire sau cu ruloul.

ANTICORIT RP 4107 S poate fi aplicat cu ajutorul uleiurilor electrostatice (siderurgie). Temperatura recomandata pentru aplicare si filtrare este in cazul acesta de 40- 65° C. Ca toate produsele tixotrope, depozitarea pe lunga durata poate atrage depuneri la fundul butoaielor. Butoaiele trebuie golite complet si/sau agitate inainte de utilizare.

ANTICORIT RP 4107 S este omologat de DUMA si Peabody.

Beneficii / Avantaje:

- **Aplicabil pe suportii acoperiti cum ar fi tablele galvanizate, electrozincate cu una sau doua fete.**
- **Calitatile tixotropice pronuntate permit o eliminare usoara cu produse de curatare apoase sau dizolvate**
- **Nu contine Bariu**
- **ANTICORIT RP 4107 S este omologat de catre AUDI, BMW,DAIMLER ,CHRYSLER, FORD, OPEL, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW conform VDA 230-01.**
- **Etalon in industria siderurgica Europeana**

Valori tipuri : ANTICORIT RP 4107 S

Denumire produs

ANTICORIT RP 4107 S

Caracteristici	Unitati	Valori	Metode
Culoare			
Densitate la 15 °C	Kg/ mc	887	ASTM D 1298
Vascozitate cinematica la 20 °C	mm ² /s	145	ASTM D445
Vascozitate cinematica la 40 °C	mm ² /s	36	ASTM D445
Punct de aprindere	° C	214	ASTM D 92
Punct de curgere	° C	+3	ASTM D 97
Lavabilitate		buna	VW 52 02
Capacitate de protectie pe tabla	St 1405		DIN 50017
Camara umeda	ore	196	
In cimat intermitent	ciclu	>20	
Ceata salina	ore	24	